

## Плиты МДФ и ЛМДФ

Плиты МДФ и ЛМДФ производства ОАО «Лесплитинвест» – идеальный материал для изготовления корпусной мебели и мебельных фасадов, погонажных изделий, межкомнатных дверей.

Выпуск продукции осуществляется на современном оборудовании ведущих мировых производителей с применением высококачественного сырья и материалов.

## Преимущества

- доступность;
- надежность;
- экологичность;
- отличные антибактериальные и звукоизоляционные свойства;
- отсутствие естественных пороков натуральной древесины;
- возможности глубокого фрезерования;
- возможности различных видов отделки;
- легкость механической обработки.

## Виды обработки плит МДФ и ЛМДФ

- Распиловка.
- Сверление.
- Фрезерование.
- Шлифование.
- Лакирование и покраска.
- Ламинирование и каширование.
- Облицовка шпоном, пластиком и пр.

## МДФ

МДФ-плиты производятся по уникальной технологии. В ее основе смешение в определенных пропорциях специально подготовленной древесины лиственных пород с осмоляющими элементами и строгое соблюдение технологического режима на каждом участке «холодного» и «горячего» отрезка. Благодаря усилиям разработчиков, МДФ-плиты производства ОАО «Лесплитинвест» обладают необходимыми механическими свойствами и конкурентоспособной ценой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- производство корпусной, кухонной и офисной мебели, нестандартной мебели и торгового оборудования;
- изготовление мебельных фасадов;
- изготовление мебельного погонажа;
- производство межкомнатных дверей;
- производство дверного погонажа;
- производство строительных погонажных изделий.

## МДФ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТУ 5536-022-0273643-95

Формат, мм	
Основной	2440x1830
Дополнительные*	2070x1830, 2250x1830, 2150x1830, 2150x1650, 2800x1220, 2440x1220
Толщина, мм	8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 30
Сорт	1, 2

\*Минимальный объем дополнительных форматов согласовывается индивидуально на каждую партию.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДФ

Наименование параметра	ед. изм.	показатели для марки А	
		10–18 мм	22–30 мм
средняя плотность, не более	кг/м <sup>3</sup>	не более 840	
шероховатость поверхности	Rm/мкм	16–32	
предельное отклонение по толщине	мм	+/-0,25	
предельное отклонение по длине и ширине	мм	+/-5,0	
отклонение от прямолинейной кромки	мм	не более 2 мм на 1 м длины кромки	
отклонение от перпендикулярности кромок	мм	не более 1.5 мм на 1 м длины кромки	
предел прочности при статическом изгибе, не менее	МПа	22	20
предел прочности при растяжении, не менее	МПа	0,68	0,6
разбухание по толщине за 24 часа, максимум	%	12	10
влажность	%	+6.5/-2,5	

### содержание формальдегида:

E1	мг/100 г	не более 10
E2		не более 30

## ЛМДФ

ЛМДФ-плиты производятся путем ламинирования МДФ пленкой с одной или двух сторон.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- производство корпусной, кухонной и офисной мебели, нестандартной мебели и торгового оборудования;
- изготовление мебельных фасадов.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТУ 5536-022-0273643-95

Формат, мм	
Основные	2440x1220, 2440x1830
Дополнительные*	2070x1830, 2250x1830, 2150x1830, 2800x1220, 2150x1650, 3050x1220
Толщина, мм	
Базовые размеры	10, 16, 18, 22, 24, 30
Дополнительные	8, 12, 14, 19, 25, 28
Сорт	1
Цвет	белая/односторонняя, белая/двухсторонняя, древесные декоры (под заказ).

\*Минимальный объем дополнительных форматов согласовывается индивидуально на каждую партию.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛМДФ

Наименование параметра	ед. изм.	показатели для марки А	
		10–18 мм	22–30 мм
средняя плотность, не более	кг/м <sup>3</sup>	не более 840	
шероховатость поверхности	Rm/мкм	16–32	
предельное отклонение по толщине	мм	+/-0,25	
предельное отклонение по длине и ширине	мм	+/-5,0	
отклонение от прямолинейной кромки	мм	не более 2 мм на 1 м длины кромки	
отклонение от перпендикулярности кромок	мм	не более 1.5 мм на 1 м длины кромки	
предел прочности при статическом изгибе, не менее	МПа	22	20
предел прочности при растяжении, не менее	МПа	0,68	0,6
разбухание по толщине за 24 часа, максимум	%	12	10
влажность	%	+6.5/-2,5	

### содержание формальдегида:

E1	мг/100 г	не более 10
E2		не более 30

## Декоры ЛМДФ



Орех гварнери



Орех эрко



Титан



Бук Вестфальский



Груша дикая



Аруба венге



Бук натуральный



Венге Линум



Вишня академия

## Контакты

ОАО «Лесплитинвест» – современное высокотехнологичное предприятие с постоянно обновляющейся материально-технической базой.

Высококачественные сырьевые ресурсы, современное производственное оборудование, оптимальные логистические схемы, квалифицированный персонал, строгий контроль качества – все это позволяет нам гордиться нашим предприятием и представлять выпускаемую продукцию самым избирательным заказчикам.

### ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

- Плита МДФ и ЛМДФ
- Межкомнатные двери
- Дверной погонаж

**Отдел продаж:** (812) 326-98-79

e-mail: [mdf@lplit.ru](mailto:mdf@lplit.ru)

### ПРОИЗВОДСТВО

Ленинградская область  
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7.

[www.lplit.ru](http://www.lplit.ru)



# ПЛИТЫ МДФ И ЛМДФ



**ЛЕСПЛИТИНВЕСТ**

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «СОЮЗ»

